

Beschichtungsempfehlung

Maßnahme:	Schlussbeschichtung mit Aqua 2DS-450/10 an der Baustelle
Bauteil:	IMI Beton Fußbodenbelag
Schliff:	Oberfläche mittels Schleif-Pad (grün) anschleifen und anschließend entstauben. Der Untergrund muss tragfähig und trocken sowie fett-, wachs-, schmutz- und staubfrei sein.
Produkt:	Aqua 2DS-450/10 + 10% Aqua H-480 + 4% Strukturmittel SM-820/M + 10% Wasser.
Applikationsart:	Rollen mit Velour-Walze 3-4 mm
Verbrauch:	80-100 g/m ²
Trocknung:	mind. 8 Stunden bei 20°C

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Leistungs-/Ausführungsbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, da dies eine eingehende Untersuchung des Objektes voraussetzt. Es kann daher keine Haftung übernommen werden. Ergeben sich während der Ausführung der Arbeiten neue, bisher nicht bekannte Sachverhalte, so sind diese zu berücksichtigen.

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen. Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern, die Sie auch im Internet unter www.remmers.com herunterladen können.